

Hyspin AWS

Dầu thủy lực chống mài mòn

Mô tả

Castrol Hypsin AWS là chủng loại dầu thủy lực cao cấp được pha chế từ dầu gốc khoáng xử lý hydro cao cấp (dầu gốc nhóm II) và hệ phụ gia chống mài mòn gốc kẽm có tính năng ổn định.

Công dụng

Hypsin AWS được thiết kế đặc biệt với công nghệ phụ gia tiên tiến để mang lại tính năng chống mài mòn và bền nhiệt tuyệt hảo. Hệ phụ gia chọn lọc và dầu gốc chất lượng cao đảm bảo Hypsin AWS có tính bền thủy phân và bền ô-xi hóa đồng thời giảm thiểu khả năng tạo cặn. Ngoài ra Hypsin AWS còn có tính năng chống ăn mòn cho các bộ phận làm bằng kim loại đen và kim loại màu trong hệ thống thủy lực.

Hypsin AWS được thiết kế cho các hầu hết các hệ thống thủy lực yêu cầu tính năng chống mài mòn. Nó cũng thích hợp cho những công dụng khác yêu cầu loại dầu bôi trơn bền ô-xi hóa và có tính năng bôi trơn cao như các hệ bánh răng chịu tải nhẹ, một số bộ biến tốc và các ổ đỡ.

Hypsin AWS hoàn toàn tương thích với các chất liệu đàn hồi như nitrile, silicon và fluropolyme thường được dùng làm gioăng, phớt.

Hypsin AWS được xếp loại DIN-HLP, ISO 6743/4-HM và đáp ứng các yêu cầu của:

- DIN 51524 Part 2
- Cincinnati Milacron (P 68, 69, 70)
- Denison HF-0 & HF-2
- US Steel 126 & 127
- Eaton (trước kia là Vickers) I-286-S & M-2950-S
- Bosch-Rexroth RE 07 075

Lợi điểm

- Tính bền nhiệt và bền ô-xi hóa giúp dầu sử dụng lâu, giảm chi phí dầu nhớt và giảm thiểu cặn giúp cho hệ thống sạch.
- Tính năng chống mài mòn vượt trội giúp giảm thời gian dừng máy để bảo dưỡng ngoài kế hoạch.
- Tính lọc tuyệt vời cả trong điều kiện khô và ướt giúp giảm chi phí nhờ kéo dài thời gian sử dụng lọc và giảm chi phí bảo trì.
- Tính tách nước tốt và bền thủy phân giúp giảm thời gian dừng máy nhờ kéo dài tuổi thọ của dầu và tăng cường độ tin cậy của thiết bị.

Các đặc trưng tiêu biểu

	Phương pháp	Đơn vị	10	22	32	46	68	100	150
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870	0.863	0.857	0.863	0.881	0.877	0.882
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	10	21.75	31.42	46.35	67.29	97.8	149.8
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.55	4.25	5.55	7.05	8.79	11.1	14.97
Chỉ số độ nhớt	ASTM 2270	-	-	100	115	110	103	99	99
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	-30	-27	-27	-24	-21	-18	-18
Điểm chớp cháy cốc kín	ASTM D93	°C	154	190	206	210	220	220	220
Độ tạo bọt SeqI	ASTM D892	ml/ml	20/0	20/0	20/0	20/0	10/0	10/0	10/0
Độ tách nước ở 54 °C	ASTM D1401	phút	5	10	15	15	15	15	-
Độ tách nước ở 82 °C	ASTM D1401	phút	-	-	-	-	-	-	20
Độ tách khí ở 50 °C	ASTM D3427	phút	1	1	3	2.5	8	12	24
Cấp tải FZG (A8.3/90)	DIN 51354	-	-	-	11	12	12	12	12
Tính chống rỉ (24 giờ, nước biển tổng hợp)	ASTM D665B	-	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
Ăn mòn đồng (3 giờ, 100°C)	ASTM D130	-	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng dầu ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký hiệu ghi trên thùng.

Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol Hyspin AWS

03/10/2017

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan là các nhãn hiệu của Công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch vụ khách hàng: +84 28 3821 9153

www.castrol.com/vn