

Soluble Cutting Oils and Fluids

AP SOLUBLE EP

DẦU CẮT GỌT NHỮ TƯƠNG VỚI PHỤ GIA EP CLO HOÁ

MÔ TẢ

AP SOLUBLE EP là dầu cắt gọt nhũ tương hoá với phụ gia chống rỉ và phụ gia chống cực áp clo hoá, tạo dạng nhũ tương bền vững khi pha trộn với nước. Nhũ tương của dầu có khả năng làm mát và khả năng thấm ướt tuyệt vời. Sản phẩm được khuyến dùng cho các hoạt động nặng mà dầu cắt gọt nhũ tương thông thường không đáp ứng được yêu cầu.

ĐẶC TÍNH

- Khả năng bôi trơn tốt.
- Đặc tính chịu áp suất cao.
- Bề mặt thành phẩm đẹp.
- Đặc tính làm mát và truyền nhiệt tuyệt vời.
- Tăng tuổi thọ thiết bị.
- Giảm thiểu sự ô nhiễm.

ỨNG DỤNG

AP SOLUBLE EP được khuyến dùng cho việc gia công hợp kim và các kim loại có độ cứng trung bình. Hướng dẫn tỷ lệ pha trộn dầu và nước là:

- Cán, kéo	1 : 5 → 1 : 10
- Tiện, ren, may, đánh bóng	1 : 10 → 1 : 15
- Tiện, dập, cán, khoan, xoáy, làm rãnh Phay lăn, gọt, tạo hình Bào, khắc, chạm	1 : 10 → 1 : 20
Nghiền	1 : 20 → 1 : 30

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	25.0 – 60.0
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín, °C	ASTM D93	Min 140
Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D97	Max 0
Độ pH pha loãng 10%	ASTM D1287	7.5 – 10.0
Màu sắc	-	Vàng
Nhũ tương	-	Trắng sữa

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, 18 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com